

ASTI



Zusammensetzung <i>composition</i> 100% Polyester	Oberfläche <i>surface</i> 100% Polyester	Grundgewebe <i>base material</i> 100% Polyester
Rollenlänge <i>roll length</i> 40 m	Breite <i>width</i> 142 cm +/- 2 cm	Nutzbreite <i>usable width</i> 140 cm +/- 2 cm
Gewicht / m2 <i>weight / m2</i> 420 g +/- 5%	Scheuerfestigkeit <i>abrasion resistance</i> DIN EN ISO 12947-1+2 >100.000 T Kategorie / category A	Pilling DIN EN ISO 12945-2 (2000 T) 4 – 5 Kategorie / category A
Zugfestigkeit <i>tensile strength</i> DIN EN ISO 13934-1 Kette / warp 935 (43,9) Schuss / werft 490 (71,8) Kategorie / category A / B	Weiterreißfestigkeit <i>tear growth resistance</i> DIN EN ISO 13937-3 N Kette / warp 49,3 Schuss / werft 47,8 Kategorie / category A / A	Nahtschiebewiderstand <i>resistance to seam slippage</i> DIN EN ISO 13936-2, 180 N Kette / warp 1,5 mm Schuss / werft 1,5 mm Kategorie / category A / A
Reibheit trocken <i>fastness to rubbing dry</i> DIN EN ISO 105-X12 helle Farben / bright colors 5 dunkle Farben / dark colors 4-5 Kategorie / category A / A	Reibheit nass <i>fastness to rubbing wet</i> DIN EN ISO 105-X12 helle Farben / bright colors 4 - 5 Dunkle Farben / dark colors 4 - 5 Kategorie / category A / A	Lichtechtheit <i>fastness to light</i> DIN EN ISO B 02 5 Kategorie / category B

Artikelpass gemäss DIN EN 14465: 2006 / Item specification according to DIN EN 14465: 2006

Sämtliche Tests wurden mit verschiedenen Mustern durchgeführt, deshalb verstehen sich die Ergebnisse als mittlere indikative Werte. / All results were gathered from differenz samples and represent average indivative values.

