emstex.

ASSISI

Water Repellent

Sklad	Powierzchnia	Tkanina bazowa
100% Poliester	100% Poliester	100% Poliester

Długość rolki	Szerokość	Szerokość użytkowa
ca. 40m	142 cm +/- 2cm	140 cm +/- 2cm

Masa/m2	Odporność na ścieranie	Skłonność do mechacenia
380 g +/- 5%	DIN EN ISO 12947-1+2 90,000 T Kategoria A	DIN EN ISO 12945-2 (2000 T) 4-5 Kategoria A

Wytrzymałość na rozciąganie	Wytrzymałość na rozdzieranie	Odporność na przesuwanie się szwu
DIN EN ISO 13934-1 Osnowa 1443 (24,20) Wątek 751 (27,40) Kategoria A/A	DIN EN ISO 13937-3 N Osnowa 122,80 Wątek 91,90 Kategoria A/A	DIN EN ISO 13936-2, 180 N Osnowa 2,1mm Wątek 1,8mm Kategoria A/A

Odporność na tarcie na sucho	Odporność na tarcie na mokro	Odporność na światło
DIN EN ISO 105-X12 Jasne kolory 5 Ciemne kolory 4-5 Kategoria A/A	DIN EN ISO 105-X12 Jasne kolory 5 Ciemne kolory 4-5 Kategoria A/A	DIN EN ISO B 02 4 Kategoria B

Karta produktu zgodnie z normą DIN EN 14465: 2006

Wszystkie testy przeprowadzono na różnych próbkach, dlatego wyniki należy rozumieć jako średnie wartości orientacyjne

CTL® GmbH
Chemisch-Technologisches Laboratorium

OEKO TEX® STANDARD 100 ZH015 182853 TESTEX

RAL QUALITY MARK M FURNITURE PRODUCT QUALITY FZZ20250216

Jesteśmy członkiem wspierającym Niemieckiej Wspólnoty Jakości Mebli e.V.

Meble z gwarancją jakości można rozpoznać po tym znaku jakości: Nasze produkty dostarczane dla przemysłu meblowego, oznaczone Złotym M, spełniają wymagania techniczne określone w wytycznych jakości i badań RAL-GZ 430

REACH
Zaliczony

Barwnik AZO
(§35 LMBG B 82.02-2,3,3)
Zaliczony

Symbole pielęgnacyjne