emstex.

COMO

Sklad	Powierzchnia	Tkanina bazowa
100% Poliester	100% Poliester	100% Poliester

Długość rolki	Szerokość	Szerokość użytkowa
ca. 40m	142 cm +/- 2cm	140 cm +/- 2cm

Masa/m2	Odporność na ścieranie	Skłonność do mechacenia
455 g +/- 5%	DIN EN ISO 12947-1+2 >100,000 T Kategoria A	DIN EN ISO 12945-2 (2000 T) 4 Kategoria B

Wytrzymałość na rozciąganie	Wytrzymałość na rozdzieranie	Odporność na przesuwanie się szwu
DIN EN ISO 13934-1 Osnowa 1418 (32,50) Wątek 785 (23,60) Kategoria A/A	DIN EN ISO 13937-3 N Osnowa 167,10 Wątek 117,90 Kategoria A/A	DIN EN ISO 13936-2, 180 N Osnowa 2,3mm Wątek 3,2mm Kategoria A/A

Odporność na tarcie na sucho	Odporność na tarcie na mokro	Odporność na światło
DIN EN ISO 105-X12 Jasne kolory 5 Ciemne kolory 4-5 Kategoria A/A	DIN EN ISO 105-X12 Jasne kolory 4-5 Ciemne kolory 4 Kategoria A/A	DIN EN ISO B 02 5 Kategoria B

Karta produktu zgodnie z normą DIN EN 14465: 2006

Wszystkie testy przeprowadzono na różnych próbkach, dlatego wyniki należy rozumieć jako średnie wartości orientacyjne

CTL® GmbH
Chemisch-Technologisches Laboratorium

OEKO TEX®
STANDARD 100 ZH015 182853 TESTEX

RAL QUALITY MARK
FURNITURE PRODUCT QUALITY
FZZ20250216

Jesteśmy członkiem wspierającym Niemieckiej Wspólnoty Jakości Mebli e.V.

Meble z gwarancją jakości można rozpoznać po tym znaku jakości:
Nasze produkty dostarczane dla przemysłu meblowego, oznaczone Złotym M, spełniają wymagania techniczne określone w wytycznych jakości i badań RAL-GZ 430

REACH
Zaliczony

Barwnik AZO
(§35 LMBG B 82.02-2,3,3)
Zaliczony

Symbole pielęgnacyjne